

## Ürünler Bilgi

Döküman No. OTAKK-01  
Revizyon..... 02  
Tarih..... 01.02.2006  
Sayfa..... 01/1

## Genel Özellikler

### 41.- Oto Tamir Astar ve Koruyucu Katları

(Auto repair organic coating materials)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir  
Gölcükler Köyü-Menderes

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulam a şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-sert. süresi/20°C	Harteri, Kullanım oranı (hacımca)	İncelticisi	Tipik Özellikleri
45B	<b>ECELAK 2K PU 4+1 Filler Astar</b>	Pistole	Harter	1 saat 3-4saat	4 kısım 4+1 Filler Astar 1 kısım Pol. Sert. 467.	Selülozik Tiner	İki bileşenli oto filler astarı. Doldurucu, sert ve zemine iyi yapışır. Ayrıca sac astarı gerektirmez. Uygulamadan tam gün sonra üzerine 2K Akrilik Oto Sonkat yada akrilik bazkat atılır.
45B	<b>ECELAK 2K Akrilik 4+1 Filler Astar</b>	Pistole	Harter	1 saat 3-4saat	2 kısım 2K Filler Astar 1 kıs. Akr.Sert. 495 yada	Selülozik Tiner	İki bileşenli akrilik oto filler astarı. Yüze yapışması ve zımparalanması çok iyi. Doldurucu, sert ve boyanın parlaklığını azaltmaz.. Uygulamadan tam gün sonra üzerine 2K Akrilik Oto Sonkat yada akrilik bazkat atılır.
95B	<b>ECELAK 2K HS Füller Astar</b>	Pistole	Harter	1 saat 3-4saat	4 kısım HS Füller Astar 1 kısım Sert. 4531	Selülozik Tiner	İki bileşenli epoksi oto filler astarı. Yüze yapışması ve zımparalanması çok iyi. Doldurucu, sert ve boyanın parlaklığını azaltmaz. Uygulamadan tam gün sonra üzerine 2K Akrilik Oto Sonkat yada akrilik bazkat atılır.
55B	<b>ECELAK 1K Filler Astar</b>	Pistole	Hava	30 dak-6 saat	Kullanılmaz	Selülozik Tiner	Doldurucu özelliği yüksek ve yüze yapışması mükemmeldir. Her tip son katın altına atılabilir. Kolay zımparalanır.
45B	<b>ECELAK Mono Sac Astarı</b>	Pistole	Hava	20 dak-2 saat	Kullanılmaz	Selülozik Tiner	Sac ve galvaniz yüzeylere mükemmel yapışan, sert ve doldurucu bir sac astarıdır. Her tip son katın altına atılabilir. Kolay zımparalanır.
45B	<b>ECELAK Trio Astar Boya</b>	Pistole Daldırma	Hava	30 dak-12 saat	Kullanılmaz	Rapid ve Sentetik tiner	Doldurucu, seri kurur ve sertleşir. Zımparalanma iyi. Sentetik oto boya astarı olarak kullanılır.
47B	<b>ECELAK Oto Alt Koruyucu(Body Deadner)</b>	Pistole	Hava	1 saat 12 saat	Kullanılmaz	Rapid ve Sentetik tiner	Oto alt bölümlerine uygulanarak ses ve su izolasyonu sağlar. Oldukça esnek. Kalın film verir. Yüze çok iyi yapışır.
47B	<b>ECELAK Şasi Boyası Siyah</b>	Pistole	Hava	30 dak-4 saat	Kullanılmaz	Rapid ve Sentetik tiner	Mükemmel su direnci vardır. Oto alt kısımlarının çürümesini önler. Sıcakta yumuşamaz.

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bülteindeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.  
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

**Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.**

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: [bilgi@ecelak.com](mailto:bilgi@ecelak.com) <http://www.ecelak.com>