

## Ürünler Bilgi

Döküman No. SEBS-01  
Revizyon..... 02  
Tarih..... 01.02.2006  
Sayfa..... 01/1

## Genel Özellikler

### 32.- Solid Epoksi Beton Sistemleri

(Solventless Epoxy Concrete Organic Coatings)



Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir  
Gölcükler Köyü-Menderes

Şubat 06

Kod serisi	Ürün Adı	Uygulama şekli	Kürleşme şekli	Kuruma-Sert./20°C	Harteri, Kullanım oranı (ağırlıkça)	Tipik Özellikleri
96B	<b>ECELAK2K Epoxy Beton Dolgu Macunu-İnce</b>	Spatül	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım Macun 1 kısım Harter	Beton ve sıvalı zeminlerdeki çatlakları ve ek yerlerinde oluşan boşlukları doldurmak için hazırlanmış düşük viskoziteli ince tip dolgu macunudur.
96B	<b>ECELAK2K Epoxy Beton Dolgu Macunu-Kalın</b>	Spatül	Harter	3-6 saat 18 saat	3 kısım Macun 1 kısım Harter	Beton ve sıvalı zeminlerdeki ince tip macunun yetersiz kaldığı boşluk ve geniş çatlakları doldurmak için hazırlanmış yüksek viskoziteli kalın tip dolgu macunudur.
99V	<b>ECELAK2K Solid Epoxy Astar Vernik</b>	Sıyırma-Rulo	Harter	8 saat 24 saat	2 kısım Astar vernik 1 kısım Harter	2 bileşenli, düşük viskozite ve yüksek solidli gevşek dokulu beton yüzey ve zeminler için ilk bağlayıcı astar vernik olarak kullanılır
99B	<b>ECELAK2K Solid Epoxy Yer Kaplaması</b>	Fırça-Rulo	Harter	8 saat 24 saat	4 kısım Kaplama 1 kısım Harter	Sağlamlık, kimyasal dayanım ve estetik istenen beton zeminler için. Fabrika, ofis, banka ve mağaza zeminlerinde kullanılır
99B	<b>ECELAK2K Solid Epoxy Duvar Kaplaması</b>	Fırça-Rulo	Harter	8 saat 24 saat	4 kısım Kaplama 1 kısım Harter	Su ve nem izolasyonuna karşı kalıcı duvar kaplamaları.
99B	<b>ECELAK2K Solid Epoxy Self Levelling</b>	Mala	Harter	8 saat 24 saat	3 kısım Kaplama 1 kısım Harter 5 kısım Silis	Darbe dayanımı yüksek kalın filmlili solventsiz işletme ve ofis yer kaplamaları.
99B	<b>ECELAK2K Solid Epoxy Mortarlar</b>	Mala	Harter	8 saat 24 saat	3 kısım Kaplama 1 kısım Harter 10 kısım Silis	İri dokulu darbe dayanımı yüksek iç ve dış kullanımlı zemin kaplamaları. Garajlar, fabrikalar gibi yerlerde.
99B	<b>ECELAK 2K Solid Epoksi Kaymaz Kaplama (Non-Skid Coating)</b>	Fırça-Rulo	Harter	8 saat 24 saat	4 kısım Kaplama 1 kısım Harter	Tanker üstlerinde, havuz kenarlarında, iskelelerde ve kayma istenmeyen zeminlerde kullanılır. Renkli ya da renksiz tiplerde ve parlak

Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak deneyerek uygulanmalıdır. Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.  
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

**Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.**

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: [bilgi@ecelak.com](mailto:bilgi@ecelak.com) <http://www.ecelak.com>

